

ASKOWIL

Эластичная битумно-каучуковая мастика на основе растворителей. Клей для рубероида

IZOLEX

Категория материала: обмазочная гидроизоляция, клей.

Свойства:

Битумная масса, высоко-модифицированная синтетическим каучуком с добавкой смол и химических элементов, улучшающих адгезию к разным поверхностям, возможно применение на слегка влажных поверхностях.

Большое содержание каучука вызывает (после испарения растворителя) образование слоя со специальными эластопластичными особенностями, сильно связанного с основанием, способного к компенсации значительных движений поверхности и образованию микротрещин.

Обработанная поверхность стойкая к воздействию воды, слабым кислотам, щелочам и агрессивным элементам, содержащимся в земле.

Содержит органический растворитель.



Применение:

Приклеивание рубероидов к основаниям, склеивание их между собой, приклеивание твёрдых пен из полиуретана, минеральных и деревопроизводных плит, выполнение ламинатов, армированных техническими тканями, выполнение высокоэластичных ламинатов, уплотняющих дно резервуаров с технической водой, отстойников, а также выполнение самостоятельных, сплошных водостойких слоев в строительстве.



Приготовление поверхности

Старые рубероидные поверхности –

устранить с поверхности все загрязнения, непрочно прилегающие части старого толя, существующие вздутия и пузыри, надрезая их крест-накрест и подклеивая, используя битумно-каучуковую массу **Askowil**. Вырванные места и недостатки в твердом покрытии заполнить **Arbolex U**.



Бетонные поверхности –

бетонное основание должно быть крепким, связанным, сезонированным. Любые недостатки (сколы, трещины) и неровности основания устранить, применяя специальные минеральные растворы. На стыке стены со стеной и стены с горизонтальным основанием следует выполнить закругление (фацет) радиусом около 5см из минерального цементного шпатлёвочного раствора.

Подготовленное основание прогрунтовать праймером - **Izobit BR**, который должен хорошо высохнуть.

Рекомендации по применению

Приклеивание рубероида к поверхности и склеивание рубероидов между собой:

Клей **Askowil**. нанести на загрунтованную Izobit-ом BR бетонную или рубероидную поверхность на ширину рубероида, подождать 15-20 мин и разложить рубероид, с усилием прижимая к поверхности. Следует помнить о выполнении припусков рубероида на рубероид около 10 см. Сверху подклеить материалом **Askowil**. При склеивании новых рубероидов между собой – грунтование поверхности не обязательно.

Приклеивание минеральных и деревопроизводных плит и других утепляющих материалов:

Подготовленную поверхность, а также минеральные и деревопроизводные плиты прогрунтовать праймером **Izobit BR**. После высыхания грунтовочного покрытия зубчатым терком (4х4 мм) следует нанести или равномерно по всей поверхности, или полосами шириной 20см и промежутком между полосами 15 см клей **Askowil**. Затем подождать 15-20 мин и приклеить минеральную или деревопроизводную плиту, с усилием прижимая её к поверхности.

Выполнение высокоэластичных ламинатов, уплотняющих дно резервуаров с технической водой, бенных отстойников -

Поверхности дна и стен резервуара прогрунтовать **Izobit BR**. После высыхания грунтовки, на поверхность нанести **Askowil** в расходе 0,8-1,2 кг/м² и выдержать до полного высыхания. После нанесения второго слоя, с таким же расходом, необходимо сразу втопить армирующую ткань, тщательно прижимая к основанию до момента просачиваемости и оставить до полного высыхания. Затем нанести третий слой **Askowil** с таким же расходом, который будет служить в качестве поверхностного слоя. Для сохранения одинаковой толщины слоя и непрерывности, все следующие слои выполняются перпендикулярно один другому.

После высыхания обработанной поверхности, необходимо выполнить защитную тонкую бетонную или асфальтобетонную стяжку, с целью защиты дна резервуара от механических повреждений. Полный расход **Askowil** в такой системе – 2,4 – 3,6 кг/м².

Образуется высокоэластичная, очень прочная и стойкая к механическим повреждениям гидроизоляция.

Инструменты:

Металлический терок, шпатель

Хранение:

В оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухих и прохладных помещениях Срок годности 12 мес. от даты изготовления. Продукт морозостойкий

Условия применения:

Работы выполнять при температуре воздуха от +5 до +35°C.

Примечания:

Технические данные и информации о способах применения представлены для температуры $+23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50-60 %. При других условиях время высыхания может измениться. При отрицательных температурах замедляется процесс испарения растворителя – время высыхания увеличивается. Продукт содержит органический растворитель. Во время применения соблюдать правила Техники Безопасности. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Не применять внутри помещений.

Беречь от детей. Использовать защитную одежду и перчатки

В случае попадания в глаза необходимо обильно промыть водой и обратиться к врачу

Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший при неправильном использовании или несоответствующем назначении материала.

Общие рекомендации:

Работы выполнять согласно правил в строительстве, инструкций производителя, стандартов и правил ТБ

Упаковка:

Ведро	11 кг/ 440 кг
Ведро	22 кг/ 627 кг

Технические данные:

- цвет	чёрный
- толщина одного слоя	0,7-1,0 мм
- время высыхания	полусухой: 6 час сухой: 24 часа
- кол-во слоёв	2-4 при гидроизоляции
- остаток сухой массы	примерно 75%
- расход:	Гидроизоляция: 0,8-1,5 кг/м ² / 1мм толщины слоя
-темп. основания и окружающей среды при применении	+ 5 – +35 ⁰ С
- метод нанесения	мастерок, шпатель
- условия хранения и транспортировки	в сухих прохладных помещениях, при температуре выше +5 ⁰ С

ASKOWIL

Эластичная битумно-каучуковая мастика на основе растворителей. Клей для рубероида



- срок хранения (от даты изготовления)	12 месяцев
- чистка инструментов	бензин, органический растворитель