


ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-798-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL Дисперсионная гидроизоляционная мембрана	

Категория материала: обмазочная гидроизоляция.

Свойства:

Однокомпонентная, полужидкая масса, готовая к применению, обладающая тиксотропными свойствами на базе фирменно разработанной дисперсии полимеров.

После высыхания масса Izofol образует высокоэластичный, непроницаемый, водостойкий слой, хорошо прилегающий к основанию. Продукт экологически чистый, не содержит органических веществ.



Области применения:

Дисперсионная гидроизоляционная плёнка Izofol предназначена для выполнения гидроизоляции внутри помещений с повышенной влажностью, таких как: ванны, душевые, туалеты, прачечные, подвалы, кухни, столовые, мойки непосредственно перед укладкой керамической плитки.

Разновидности поверхности:

Штукатурка цементная, цементно-известковая, плиты деревопроизводные, бетонные стены, кирпично-силикатные, гипсовые блоки, а также расшитый ячеистый бетон, бетонные поверхности, цементные и ангидридные.

Приготовление поверхности:


Основание должно быть крепким, сплошным, прочным, очищенным от пыли и грязи. Поверхности со слабой адгезией, отслаивающиеся – удалить. Пористые основания с высокой впитывающей способностью, загрунтовать праймером – Gruntofol. Деформационные и температурные швы, углы и стыки уплотнить путем утапливания в мембрану IZOFOL специальных эластичных уплотнительных лент, водопропускные трубы уплотнить при помощи уплотнительных манжетов.

Рекомендации по применению:

Дисперсионная гидроизоляционная плёнка Izofol - готовая к применению. Содержимое необходимо тщательно перемешать, используя мешалку. Мембрану наносить минимум в 2 слоя, используя кисточку или валик, при этом первый слой тщательно втереть в поверхность, а второй нанести мастерком. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего, при этом необходимо убедиться в степени высыхания (примерно 3 часа), дотронуться пальцем, поверхность должна быть сухая. На поверхностях, подвергаемых повышенной нагрузке (пешеходное движение) время нанесения между слоями должно составлять не менее 12 часов.

Толщина полученного покрытия должна составлять около 1 мм.

ПП «ВЕМАКС»
Т. 0536-78-09-58 м.т. 067-535-68-04
www.vemax.webgid.info
e-mail: vemax-krem@yandex.ru
г. Кременчуг, ул. Киевская, 66-Г
помещение супермаркета «Новая Линия»

ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-798-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL Дисперсионная гидроизоляционная мембрана	

Непосредственно на сухое, защищенное мембраной IZOFOL основание, можно приклеивать керамическую плитку, используя эластичные клея.

Инструменты:

Мешалка, стальной терок, кисть, валик.

Хранение:

В оригинальных упаковках, плотно закрытых, в сухих помещениях (при температуре от +5 до +30° С). Срок годности 12 мес. с момента изготовления. Продукт хранить от мороза.

Условия применения:

Работы выполнять при температуре воздуха от +5 до + 35° С. Не добавлять никаких дополнительных субстанций. Свежий гидроизоляционный слой следует защищать от слишком быстрого высыхания (солнце, сквозняк) и дождя. Для дальнейшего хранения начатую упаковку плотно закрыть.

Примечания:

Технические данные и информация о способах применения представлены для температуры +23°С ± 2 °С и относительной влажности 50-60 %. При других условиях время высыхания и жизнеспособности смеси может изменяться. Беречь от детей. Использовать защитную одежду и перчатки. В случае попадания в глаза необходимо обильно промыть водой и обратиться к врачу. Инструменты и загрязнения вымыть водой. Производитель не несёт ответственности за ущерб, возникший при неправильном использовании или несоответствующем назначении материала.

Общие рекомендации:

Работы выполняются в соответствии с требованиями действующего законодательства, инструкций производителя, стандартов и правил ТБ.


Упаковка:

Ведро	4 кг / 576 кг
Ведро	7 кг / 700 кг
Ведро	12 кг / 528 кг
Ведро	25 кг / 825 кг

Технические данные:

- цвет	бежевый
- толщина одного слоя	0,6 – 0,8мм
- время высыхания слоя	3 – 6 час
- кол-во слоёв	мин 2
- остаток сухой массы	60%
- расход	0,7 – 1,0кг/м ² /слой
- темп. основания и окружающей среды при применении	+5 - +30°С
- метод нанесения	кисть, валик, щётка

ПП «ВЕМАКС»
Т. 0536-78-09-58 м.т. 067-535-68-04
www.vemax.webgid.info
e-mail: vemax-krem@yandex.ru
г. Кременчуг, ул. Киевская, 66-Г
помещение супермаркета «Новая Линия»

ВЕМАКС. Служба гидроизоляции и кровли.	ВОДА НЕ ПРОЙДЕТ!
т.0536-798-09-58 моб. 067-535-68-04 www.vemax.webgid.info e-mail: vemax-krem@yandex.ru	
IZOFOL Дисперсионная гидроизоляционная мембрана	

- условия хранения и транспортировки	в сухих прохладных помещениях, при температуре выше +5°C
- срок хранения (с даты изготовления):	12 месяцев
- очистка инструментов	вода

ПП «ВЕМАКС»
Т. 0536-78-09-58 м.т. 067-535-68-04
www.vemax.webgid.info
e-mail: vemax-krem@yandex.ru
г. Кременчуг, ул. Киевская, 66-Г
помещение супермаркета «Новая Линия»